

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平9-55421

(43) 公開日 平成9年(1997)2月25日

(51) Int.Cl.<sup>6</sup>

H 0 1 L 21/76

識別記号

庁内整理番号

F I

H 0 1 L 21/76

技術表示箇所

L

審査請求 有 請求項の数 5 F D (全 6 頁)

(21) 出願番号 特願平8-44103

(22) 出願日 平成8年(1996)2月7日

(31) 優先権主張番号 1 2 9 0 0 / 1 9 9 5

(32) 優先日 1995年5月23日

(33) 優先権主張国 韓国 (K R)

(71) 出願人 591044131

エルジイ・セミコン・カンパニー・リミテ  
ッド大韓民国 チュングチェオンプグード チ  
ェオンジューシ ヒャンギエオンードン  
50

(72) 発明者 ヨン・ゴン・ゾン

大韓民国・ソウル・ソンバーク・ガラ  
クードン・199・ガラクプラザアパートメ  
ント3-803


(74) 代理人 弁理士 山川 政樹

(54) 【発明の名称】 半導体装置の製造方法

(57) 【要約】

【課題】 広さが異なる素子分離領域にトレンチを用いて素子分離膜を形成する場合におけるトレンチ形成工程を容易にし、埋設された絶縁膜の平坦性を改善して高集積化に適宜にした半導体装置の素子分離領域の形成方法に関する。

【解決手段】 基板の各フィールド領域に一定間隔で同一の幅を有する複数の第1トレンチを形成し、各トレンチの下部の基板にチャンネルストップイオン注入し、前記各第1トレンチ内に第1絶縁膜を平坦に埋め込み、前記各フィールド領域のうち各第1トレンチ間の基板をエッチングして複数の第2トレンチを形成し、第2トレンチ内に第2絶縁膜を平坦に埋め込む。



## 【特許請求の範囲】

【請求項1】 それぞれ異なる幅を有する複数個のフィールド領域にフィールド絶縁膜を形成する半導体装置の製造方法において、

基板の各フィールド領域に一定間隔で同一の幅を有する複数個の第1トレンチを形成する段階と、  
前記各第1トレンチの下側の基板にチャンネルストップイオン注入する段階と、

前記各第1トレンチ内に第1絶縁膜を平坦に埋め込む段階と、

前記各フィールド領域のうち前記各第1トレンチの間の基板をエッチングして複数個の第2トレンチを形成する段階と、

前記第2トレンチ内に第2絶縁膜を平坦に埋め込む段階を有することを特徴とする半導体装置の製造方法。

【請求項2】 前記第1トレンチの幅は最も小さい幅を有するフィールド領域の幅で形成することを特徴とする請求項1に記載の半導体装置の製造方法。

【請求項3】 前記第1トレンチを形成する段階は、半導体基板上に絶縁膜を形成する段階と、  
アクティブ領域ではその全面に残すとともにフィールド領域では一定幅を有し一定間隔で残るように前記絶縁膜をパターンニングする段階と、

前記パターンニングされた絶縁膜をマスクとして露出された基板を所定深さにエッチングする段階とを有することを特徴とする請求項1に記載の半導体装置の製造方法。

【請求項4】 前記第2トレンチを形成する段階は、アクティブ領域の上部にマスクを形成する段階と、  
前記マスクと前記第1トレンチ内に埋め込まれた第1絶縁膜をマスクとして用いて露出された基板部位をエッチングする段階とを有することを特徴とする請求項1に記載の半導体装置の製造方法。

【請求項5】 前記第2トレンチ内に第2絶縁膜を埋め込む段階は、

基板の全面に絶縁膜を形成する段階と、

前記絶縁膜上に前記第2トレンチが埋め込まれるように流動性ある絶縁膜を形成する段階と、

前記流動性ある絶縁膜を熱処理する工程と、

前記流動性ある絶縁膜をエッチバックして基板の表面とほぼ同一面となるように平坦化させる工程とからなることを特徴とする請求項1に記載の半導体装置の製造方法。

## 【発明の詳細な説明】

## 【0001】

【発明の属する技術分野】 本発明は半導体装置の製造方法に係り、特に、幅がそれぞれ異なる素子分離領域にトレンチを用いて素子分離膜を形成する場合におけるトレンチ形成工程を容易にし、トレンチにつめこまれる絶縁膜の平坦性を改善して高集積化に適宜にした半導体装置の素子分離領域の形成方法に関する。

## 【0002】

【従来の技術】 一般に、集積回路ではシリコン基板のアクティブ領域を互いに絶縁させるための方法の一つとして、シリコン基板のフィールド領域上にフィールド酸化膜を形成するLOCOS法が多用されている。

【0003】 このような一般のLOCOS法は単結晶シリコン基板の全面にパッド酸化膜と窒化膜を順次に蒸着し、アクティブ領域にのみ窒化膜が残るようにパターンニングする。そして、前記窒化膜をマスクとして用いてフィールド領域にチャンネルストップイオンを注入した後、酸化性雰囲気中で単結晶シリコン基板を熱処理して単結晶シリコン基板のフィールド領域上にフィールド酸化膜を形成する。

【0004】 しかし、このようにLOCOS法が適用された集積回路は、フィールド領域とアクティブ領域との間の境界領域でフィールド酸化膜のバースピーク現象が発生し、それがアクティブ領域に侵入してアクティブ領域を減少させる。さらに、フィールド酸化膜が形成される間チャンネルストップイオンの側面拡散によりアクティブ領域が減少し、アクティブ領域の拡散層との接合容量が増加するとともに、接合漏れ電流が増加することにより半導体装置の高集積化に対応するに限界が生じる。

【0005】 また、フィールド酸化膜の厚さが隔離領域のパターンの大きさに依存性を持つので、隔離領域のパターンが小さいフィールド酸化膜と、隔離領域のパターンが大きいフィールド酸化膜が同一の酸化条件で形成されると隔離領域のパターンが小さいフィールド酸化膜の厚さが隔離領域のパターンが大きいフィールド酸化膜の厚さより小さくなる。これはストレスが隔離領域のパターンの縁で集中されるからであると推測される。

【0006】 また、他の方法としては前述したような方法でフィールド領域にフィールド酸化膜を形成した後チャンネルストップイオンを注入する方法がある。しかし、このような方法においてもパターンの大きさによりフィールド酸化膜の厚さの差が出るので、フィールド酸化膜が厚い領域よりフィールド酸化膜が薄い領域でチャンネルストップイオンがシリコン基板の表面からさらに深いところまで注入されるので、フィールド酸化膜がシリコン基板の界面におけるチャンネルストップイオンの濃度を補うのが困難となって半導体装置の絶縁特性が不安定になる。

【0007】 これにより半導体装置の高集積化に効率よく対応するためにはパターンが小さいフィールド領域の絶縁特性を改善するための新たな方法が提案された。この方法のうち一つが単結晶シリコン基板のフィールド領域にトレンチを形成してフィールドトランジスタの有効チャンネル長さを増加させることにより隔離領域の絶縁特性を改善するトレンチ絶縁方法である。

【0008】 このトレンチ絶縁方法は単結晶シリコン基板のフィールド領域を異方性乾式エッチングして、その

フィールド領域にトレンチを形成した後、そのトレンチに多結晶シリコン層を埋め込んで酸化させる方法である。あるいは、酸化による基板のストレスを減らすためにトレンチの両面上に絶縁膜を蒸着した後、多結晶シリコン層をトレンチに埋め込み、多結晶シリコン層を酸化する方法である。

【0009】このような従来のトレンチ絶縁方法を図1に基づき説明すれば次のとおりである。図1aに示したように、先に単結晶シリコン基板1の全面に酸化膜（図示せず）を形成してから通常のフォトリソグラフィ及びエッチング工程でアクティブ領域に酸化膜を残し、パターンの大きさが異なるフィールド領域上の酸化膜を取り除いてそのフィールド領域の単結晶シリコン基板1の表面を露出させる。

【0010】次に、そのアクティブ領域に残された酸化膜をマスクとしてその単結晶シリコン基板1を所定の深さに異方性特異エッチングして単結晶シリコン基板1のフィールド領域にパターン大きさの異なるトレンチ2を形成した後、酸化膜を取り除く。引き続き、図1bに示したように、化学蒸着法により単結晶シリコン基板1の全面にパッド酸化膜3と窒化膜4を順次に蒸着する。その後、通常のフォトリソグラフィ及びエッチング工程により前記酸化膜4をアクティブ領域のパッド酸化膜3上のみ取り除く。

【0011】次に、化学気相蒸着法を用いて酸化膜5をパターンの小さいトレンチ2を十分に埋め込める厚さに窒化膜4とパッド酸化膜3上に蒸着する。それによって、パターンの大きいトレンチ2上の酸化膜5の表面には陥没部が生ずる反面、パターンが小さいトレンチ2上の酸化膜5の表面は平坦になる。その後、通常のフォトリソグラフィによりパターンの大きいトレンチ上の酸化膜5の陥没部上のみ感光膜6を形成する。

【0012】次に、図2aに示したように、前記感光膜6をマスクとして酸化膜4の表面が露出されるまで酸化膜5をエッチバックする。この際、小さいパターンのトレンチ内には酸化膜5が完全に埋め込まれるが、大きいパターンのトレンチ内には酸化膜5が部分的に残る。図2dに示したように、前記感光膜6を取り除いてから化学蒸着法により前記窒化膜4と酸化膜5の表面上に酸化膜7を蒸着する。このとき、前記酸化膜7の表面には屈曲部8が生ずる。

【0013】引き続き、前記酸化膜7の屈曲部8を平坦化するために感光膜9を前記酸化膜7上に塗布する。次いで、図2eに示したように、前記感光膜9と酸化膜7を同時にエッチバックして取り除く。それからアクティブ領域の窒化膜4を取り除き、単結晶シリコン基板1の表面が露出されるまでパッド酸化膜2をエッチングすると共に、酸化膜7をエッチングする。したがって、単結晶シリコン基板1のアクティブ領域とフィールド領域が実際に平坦になる。

【0014】しかし、従来の方法によりシリコントレンチを形成する際には、狭いパターンと広いパターンについてエッチング時マイクロローディング効果が現れる。すなわち、狭いトレンチは浅く、広いトレンチは深く形成される深さ差が出る問題点が生ずる。また、トレンチ内に絶縁膜を埋め込み平坦化するにおいて、補助パターンとして感光膜を形成すると共にエッチバックして取り除くので、感光膜と絶縁膜とのエッチング選択性が類似でなければならないなど工程を調節し難い。

【0015】

【発明が解決しようとする課題】従って、本発明は前述した問題点を解決するためのもので、トレンチを用いた素子分離方法においてトレンチ形成工程を容易にし、絶縁膜埋め込み工程で埋め込んだ絶縁膜の平坦性を改善することを目的とする。

【0016】

【課題を解決するための手段】前述した目的を達成するために、本発明の半導体装置の製造方法は、基板の各フィールド領域に一定間隔で同一の幅を有する複数個の第1トレンチを形成する段階と、前記各第1トレンチの下側の基板にチャネルストップイオン注入する段階と、前記各第1トレンチ内に第1絶縁膜を平坦に埋め込む段階と、前記各フィールド領域のうち各第1トレンチ間の基板をエッチングして複数個の第2トレンチを形成する段階と、前記第2トレンチ内に第2絶縁膜を平坦に埋め込む段階を有することを特徴とする。

【0017】

【発明の実施の形態】以下、添付した図面に基づき本発明を詳細に説明する。本発明はトレンチを用いた半導体装置の素子分離領域の形成工程時、素子分離領域に形成されるトレンチの広さが一定せず、それぞれ異なる場合のシリコン基板のエッチングに関するものである。最初に分離領域の広さにかかわらず、同じ幅を有するトレンチをまず形成し、このトレンチ内に絶縁膜を埋め込ませた後、素子分離領域が割合広い部分にさらに第2のトレンチをほぼ同等な幅を有するように形成し、この第2のトレンチに絶縁膜を埋め込ませたものである。

【0018】図3、4は本発明の一実施形態による半導体装置の素子分離膜形成方法を工程順序通り示したものである。まず、図3aに示したように、半導体基板11上に絶縁膜として、例えば酸化膜12を1000～5000オングストロームの厚さに形成する。フォトリソグラフィ及びエッチング工程によりパターンの小さいフィールド領域及び大きいパターンのフィールド領域の酸化膜12を選択的に取り除く。

【0019】その際、第1フィールド領域B1のパターンが小さく、第2フィールド領域B2のパターンが大きいと仮定する。アクティブ領域Aと第1、第2フィールド領域B1、B2とを決めて、フィールド領域の酸化膜を除去するが、第1フィールド領域B1の酸化膜12は

全部取り除き、第2フィールド領域B2の酸化膜12は第1フィールド領域B1のパターン大きさに一定間隔で複数箇所の酸化膜12を飛びとびに取り除く。従って、酸化膜12はアクティブ領域Aに残るもとともに、第2フィールド領域B2内で飛びとびに残る。第1のフィールドでも複数の箇所では酸化膜を取り除くようにしても差し支えない。

【0020】次に、図3bに示したように、前記酸化膜パターンをマスクとして $\text{CH}_4$ 、 $+\text{O}_2$ などのガスを用いた等方性エッチングまたは $\text{Cl}_2$ 、 $\text{SF}_6$ などのガスを用いた異方性エッチングにより露出された基板11を3000~5000オングストロームの深さにエッチングして同等の幅を有する多数の第1トレンチ13を素子分離領域に形成する。

【0021】次に、図2cに示したように、前記酸化膜12をマスクとして $\text{Pyro}(\text{H}_2+\text{O}_2)$ または水蒸気などの酸化性雰囲気中で800~950℃で基板を熱処理して各トレンチの底部及び内壁に100~350オングストロームのバッド酸化膜14を形成する。次いで、前記酸化膜12をマスクとしてチャネルストップイオン注入を施す。例えば、N-フィールド領域に対するチャネルストップとしては $\text{B}^-$ 、 $\text{BF}_3^-$ などのイオンを30~80KeVの加速電圧で2~5 $\text{E}13/\text{cm}^2$ のドーズでイオン注入して前記バッド酸化膜14の下部の半導体基板11にチャネルストップイオン注入層を形成する。

【0022】次に、図3dに示したように、前記酸化膜12とバッド酸化膜14を $\text{H}_2\text{F}$ の含まれた溶液で湿式エッチングして取り除いたり、あるいは取り除かずそのまま絶縁膜、例えば、酸化膜を前記トレンチの深さの半分より厚く基板上に堆積されるように蒸着してトレンチを埋め込んだ後、堆積厚以上にエッチバックしてシリコン基板の表面と素子分離領域の表面が水平になるように平坦化させて第1トレンチプラグ16を形成する。

【0023】次に、図4eに示したように、基板上に感光膜17を塗布した後、フォトリソグラフィでアクティブ領域Aと第1フィールド領域B1及び第2フィールドのアクティブ領域Aに隣接するプラグをマスクングし、第2フィールド領域B2の他の部分の基板を露出させる。上記実施形態においては感光膜17は上記のように残すが、アクティブ領域と第1フィールド領域だけに残すようにしてもよい。またアクティブ領域のみに感光膜を残すようにしてもよい。

【0024】次に、図4fに示したように、前記感光膜17をマスクとして露出された基板11をエッチングする。この際、第2フィールド領域B2の前記第1トレンチプラグ16もマスクとして作用して実際に同等な幅を有する第2トレンチ18が第2フィールド領域B2に形成される。

【0025】次に、図4gに示したように、前記感光

膜を取り除いた後、絶縁膜として例えば酸化膜19を前記第2トレンチの深さの半分より厚く基板上に堆積されるように蒸着してトレンチを埋め込む。図4hに示したように、前記酸化膜19をエッチバックしてシリコン基板の表面と素子分離領域の表面とが水平となるように平坦化させることにより第2トレンチプラグ20を形成する。

【0026】これにより、割合狭い第1フィールド領域B1のトレンチに埋め込まれた第1トレンチプラグ16による素子分離膜と、割合広い第2フィールド領域B2のトレンチ内に埋め込まれた第1トレンチプラグ16及び第2トレンチプラグ20よりなる素子分離膜が形成される。

【0027】次いで、図5に基づき本発明の他の実施形態による半導体装置の素子分離膜形成方法を説明する。前記実施形態の図4fまでの工程を行った後感光膜17を取り除いた後、図5aに示したように、基板の全面に絶縁膜として、例えば酸化膜を熱酸化方法または蒸着法で100~500オングストロームの厚さに形成してバッド酸化膜21を形成した後、その上に流動性ある絶縁膜22として流動性ある酸化膜を第2トレンチ18を十分に埋め込める程度の厚さに形成する。

【0028】次いで、図5bに示したように、前記流動性ある絶縁膜22を $\text{N}_2$ や $\text{Ar}$ ガスを含む不活性雰囲気または $\text{Pyro}(\text{H}_2+\text{O}_2)$ または水蒸気や $\text{O}_2$ などの酸化性雰囲気中で600℃以上で熱処理して表面の屈曲を緩やかに流動させた後、エッチバックしてシリコン基板の表面と素子分離領域の表面が水平となるように平坦化させることにより、割合狭い第1フィールド領域B1のトレンチに埋め込まれた第1トレンチプラグ16による素子分離膜と割合広い第2フィールド領域B2のトレンチ内に埋め込まれた第1トレンチプラグ16と流動性ある絶縁膜22よりなる素子分離膜を形成する。

【0029】

【発明の効果】以上述べたように、本発明は素子分離領域にトレンチを形成するための基板エッチング工程時素子分離領域の大きさにかかわらず同等な幅でトレンチを形成することによりマイクロローディング効果を防止でき、工程の均一性及び再現性が改善される。また、トレンチ内に絶縁膜を埋め込ませて平坦化する過程において実際に同等な幅のトレンチを絶縁膜の蒸着及びエッチバックという一貫性ある工程により絶縁膜を埋め込むことによりマイクロローディング効果を防止でき、工程の均一性及び再現性を改善せうる。

【図面の簡単な説明】

【図1】 従来の半導体装置の素子分離膜の形成方法を示した工程順序図である。

【図2】 従来の半導体装置の素子分離膜の形成方法を示した工程順序図である。

【図3】 本発明の第1実施形態の素子分離膜の形成方

(5)

特開平9-55421

7

法を示した工程図である。

【図4】 本発明の第1実施形態の素子分離膜の形成方法を示した工程図である。

【図5】 本発明の第2実施形態の素子分離膜の形成方法を示した工程図である。


【符号の説明】

- 11 半導体基  
12、19 絶縁膜  
13 第1トレンチ  
14、21 パッド酸化膜


- \*15 チャンネルストップイオン注入層  
16 第1トレンチプラグ  
17 感光膜  
18 第2トレンチ  
20 第2トレンチプラグ  
22 流動性ある絶縁膜  
A アクティブ領域  
B1 割合狭い素子分離領域  
B2 割合広い素子分離領域

\*10


【図1】




【図2】



【図5】



【図3】



【図4】

